ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПожСтандарт»
(ИЛ ООО «ПожСтандарт»)

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель (заместитель руководителя)
ИЛ ООО «ПожСтандарт»
_____ *А.В. Баранов*
«___» _____ *2016 год*

П Р О Т О К О Л И С П Ы Т А Н И Й
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ СЕРТИФИКАЦИИ

№ ПИПР0378/12-2016 от 07.12.2016 г.

Профиль прессованный из алюминиевых сплавов
с полимерно-порошковым покрытием толщиной 60 мкм,
для светопрозрачных ограждающих конструкций, серий МП-45,
с габаритными размерами сечения профиля (240х55)мм,
выпускаемый по ГОСТ 22233-2001
«Профили прессованные из алюминиевых сплавов
для светопрозрачных ограждающих конструкций.
Технические условия» с изм. № 1

код ОКП ***52 7522***

Москва, 2016 г.

1. Наименование и адрес заказчика

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО «ПожСтандарт»
Почтовый адрес: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 21, стр. 1, оф. 302.
Тел. 84997306981, факс 84956415190.
Аттестат аккредитации рег. № НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.019/3 выдан 18.12.2014 г., действителен до 17.12.2017 г.

2. Наименование объекта испытаний, изготовитель и результаты идентификации

На испытания были представлены образцы профиля прессованного из алюминиевых сплавов с полимерно-порошковым покрытием толщиной 60 мкм, для светопрозрачных ограждающих конструкций, серий МП-45, с габаритными размерами сечения профиля (240х55)мм, выпускаемого по ГОСТ 22233-2001 «Профили прессованные из алюминиевых сплавов для светопрозрачных ограждающих конструкций. Технические условия» с изм. № 1. Код ОКП 52 7522.

Изготовитель:
Акционерное общество «ТАТПРОФ» (АО «ТАТПРОФ»).
Адрес: 423802, Россия, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Профильная, д. 53.
ОРГН: 1021602012574.
Телефон 88552778858, факс 88552778858.

В результате идентификации установлено, что профиль прессованный из алюминиевых сплавов с полимерно-порошковым покрытием толщиной 60 мкм, для светопрозрачных ограждающих конструкций, серий МП-45, с габаритными размерами сечения профиля (240х55)мм, выпускаемый по ГОСТ 22233-2001 «Профили прессованные из алюминиевых сплавов для светопрозрачных ограждающих конструкций. Технические условия» с изм. № 1, код ОКП 52 7522, соответствует представленной на него документации.

3. Основания для проведения работ и методы испытаний

Основание для проведения работ:
- внутренний заказ-наряд № 235ДС/11-2016.

ЦЕЛЬ Испытаний:
Определить в соответствии с требованиями НПБ 244-97 «Материалы строительные. Декоративно-отделочные и облицовочные материалы. Материалы для покрытия полов. Кровельные, гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы. Показатели пожарной опасности», показатели пожарной опасности, а именно:
- группу горючести по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» (метод II);
- группу воспламеняемости по ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод ис-

Испытательная лаборатория в области пожарной безопасности Испытательная лаборатория ООО «ПожСтандарт» Регистрационный индекс НСОПБ-ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.013/3 Лист 2 Листов 14 Подпись

ЧАСТИЧНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ И ПЕРЕПЕЧАТКА НАСТОЯЩЕГО ПРОТОКОЛА БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ С ИЛ ООО «ПожСтандарт» ЗАПРЕЩАЕТСЯ

пытания на воспламеняемость»;

– группу дымообразующей способности по значению коэффициента дымообразования в соответствии с ГОСТ 12.1.044-89 «Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы определения» п. 4.18 «Метод экспериментального определения коэффициента дымообразования твердых веществ и материалов»;

– класс опасности (группы) по значению показателя токсичности продуктов горения в соответствии с ГОСТ 12.1.044-89 «Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы определения» п. 4.20 «Метод экспериментального определения показателя токсичности продуктов горения полимерных материалов».

4. Процедура испытаний

4.1. По ГОСТ 30244-94, п. 7. Вертикально ориентированные образцы профиля прессованного из алюминиевых сплавов с полимерно-порошковым покрытием толщиной 60 мкм, для светопрозрачных ограждающих конструкций, серий МП-45, размером (1000 х 190 х55) мм, в сочетании с негорючим основанием (асбестоцементной плитой) толщиной 10 мм, закреплялись в держателе и подвергались воздействию газовой горелки со стороны поверхности с полимерно-порошковым покрытием в течение 10 минут. В процессе проведения испытаний регистрировались: температура отходящих газов и время самостоятельного горения (тления). После проведения испытаний (опыта) определялась потеря массы образцов и степень их повреждения по длине.

4.2. По ГОСТ 30402-96, п. 9. Образец профиля прессованного из алюминиевых сплавов с полимерно-порошковым покрытием толщиной 60 мкм, для светопрозрачных ограждающих конструкций, серий МП-45, размером (165 х 165 х 55) мм, в сочетании с негорючим основанием (асбестоцементной плитой) толщиной 10 мм, подвергался воздействию лучистого теплового потока в пределах от 30 кВт/м^2 до 50 кВт/м^2. На каждом заданном уровне теплового потока отмечалось наличие или отсутствие пламенного горения при подводке к экспонируемой поверхности образца, с определенной частотой через каждые (4,0±0,1) с, газовой горелки. В процессе проведения испытания определялись два уровня теплового потока, при котором в одном случае отмечалось пламенное горение образца, а в другом отсутствие. На этих уровнях проводилось еще по два испытания. За критическую поверхностную плотность теплового потока принималось минимальное значение поверхностной плотности теплового потока, при котором отмечалось наличие пламенного горения.

4.3. По ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18. Образец профиля прессованного из алюминиевых сплавов с полимерно-порошковым покрытием толщиной 60 мкм, для светопрозрачных ограждающих конструкций, серий МП-45, с размерами (75 х 75 х 3) мм помещался в лодочку из нержавеющей стали. Лодочку с образцом помещали в камеру сгорания, оснащенную радиационной панелью, создающую плотность падающего на образец теплового потока в диапазоне от 20 до 35 кВт/м^2. За коэффициент дымообразования принимался показатель, характеризующий оптическую плотность дыма, создаваемую в режиме тления и горения образца в стандартном объеме камеры.

4.4. По ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20. Вкладыш с образцом профиля прессованного из алюминиевых сплавов с полимерно-порошковым покрытием толщиной 60 мкм, для светопрозрачных ограждающих конструкций, серий МП-45, с размерами от (40 х 40 х 3) мм до (75

Система сертификации
в области пожарной безопасности
Испытательная лаборатория
ООО «ПожСтандарт»
Регистрационный индекс ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.013/3

х 75 х 3) мм ориентированный под углом 45° к горизонту, размещался в камере сгорания параллельно радиационной панели на расстоянии 60 мм от ее поверхности, создающей плотность теплового потока до 65 кВт/м^2. Продукты термоокислительного разложения или горения образца собирались в экспозиционной камере, соединенной с предкамерой, в которую помещались восемь белых мышей массой 20 г, на которых воздействовали продукты сгорания в течение 30 минут. При этом контролировались концентрации CO, CO_2, O_2, в объеме экспозиционной камеры.

За показатель токсичности продуктов горения материала принималось отношение качества материала к единице объема замкнутого пространства, в котором образующиеся газообразные продукты вызывают гибель 50 % подопытных животных. При этом берется меньшее значение из показателей, полученных при горении и термоокислительном разложении образцов материала.

5. Испытательное оборудование

Испытания проводились на метрологически аттестованном оборудовании ИЛ ООО «ПожСтандарт»:

– установка ТПГ «Токсичность», аттестат № 25/368-10, срок действия до 07.09.2017 г.;

– установка «ВСМ», аттестат № 25/371-10, срок действия до 07.09.2017 г.;

– установка «Шахтная печь», аттестат № 25/370-10, срок действия до 07.09.2017 г.;

– установка «Дым», аттестат № 25/375-10, срок действия до 07.09.2017 г.

Система сертификации в области пожарной безопасности
Испытательная лаборатория ООО «ПожСтандарт»
Регистрационный индекс НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР...
Лист 4 Листов 14 Подпись

ЧАСТИЧНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ И ПЕРЕПЕЧАТКА НАСТОЯЩЕГО ПРОТОКОЛА БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ С ИЛ ООО «ПожСтандарт» ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Перечень средств измерений представлен в таблице 1.

Таблица 1

Наименование средств измерений	Номер	Пределы измерений	Класс точности (погрешность)	Дата очередной поверки
Барометр-анероид БАММ-1	1824	80-106 кПа	±0,2 кПа	04.09.2017
Секундомер «Интеграл С-01»	303382	(0,01-3,6 x 10^3) с	$\Delta=\pm(9,6 \times 10^{-6} \times Tx+0,01)$ с	01.09.2017
Весы лабораторные ВК 300	016725	0-300 г	2	12.05.2017
Весы электронные МК_А 15	123043	0-15 кг	3	12.01.2018
Штангенциркуль ШЦ-1	20105267	0 до 125 мм	±0,1 мм	21.07.2017
Измеритель температуры Testo 926	33827753	Минус 50°С…400 °С	± 0,3°С	02.03.2017
Линейка металлическая	Л150.00ПС	0-1000 мм	±0,5 мм	21.07.2017
Термопара серии ТПК	103…106 4 шт.	от минус 40 до 1100°С	2	25.12.2016
Измеритель потока воздуха Testo 416	02150190	0,3 - 20 м/с	± 0,1 м/с	02.03.2017
Прибор комбинированный «Testo-610», (термогигрометр)	39222967/ 105	Темп. 0 - 50°; влж. 0 - 85%	ПГ ±0,5°С; ПГ ±2,5% отн влж	02.03.2017
Газоанализатор ИНФРАКАР М 2	529	CO, CO2, O2	± 2%	02.03.2017
Термопреобразователь УКТ38	1-3	от минус 40 до 1300 °С	2	19.07.2018
Ротаметр РМ	442, 437	1,6 $м^3$/час	±2,5 %	11.12.2017

6. Процедура отбора образцов

Отбор образцов проводился в соответствии с ГОСТ 31814-2012 экспертом органа по сертификации ООО «ПожСтандарт». Акт отбора образцов представлен в Приложении к настоящему протоколу.

Система сертификации в области пожарной безопасности
Испытательная лаборатория
ООО «ПожСтандарт»
Регистрационный индекс НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.
Лист 5 Листов 14 Подпись

ЧАСТИЧНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ И ПЕРЕПЕЧАТКА НАСТОЯЩЕГО ПРОТОКОЛА БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ С ИЛ ООО «ПожСтандарт» ЗАПРЕЩАЕТСЯ

7. Результаты испытаний

7.1 Результаты экспериментального определения группы горючести образцов материала представлены в таблице 2

Таблица 2

Номер опыта	Температура дымовых газов, град. С	Время самостоятельного горения, с	Длина повреждения образцов, см				Степень повреждения образцов по длине, %	Масса образцов, г (средняя арифметическая величина)		Степень повреждения образцов по массе, %
			1	2	3	4		до опыта	после опыта	
1	101	0	10	12	11	10	11	15084	15008	1
2	106	0	11	10	11	12	11	15168	15106	1
3	103	0	12	10	11	12	11	15118	15024	1
Среднее арифм.	103	0					11			1

Условия проведения испытаний:

Наименование условий испытания	Значение показателей
температура воздуха, °С,	16
атмосферное давление, кПа	101,9
относительная влажность, %	55
дата проведения	21.11.2016 г.

Система сертификации в области пожарной безопасности
Испытательная лаборатория ООО «ПожСтандарт»
Регистрационный индекс НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.013/3
Лист 6 Листов 14 Подпись

ЧАСТИЧНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ И ПЕРЕПЕЧАТКА НАСТОЯЩЕГО ПРОТОКОЛА БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ С ИЛ ООО «ПожСтандарт» ЗАПРЕЩАЕТСЯ

7.2 Результаты экспериментального определения группы воспламеняемости образца материала представлены в таблице 3

Таблица 3

№ опыта	РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ Время (в секундах) до устойчивого пламенного горения при поверхностной плотности теплового потока		
	30 кВт/м^2	**40 кВт/м^2**	**50 кВт/м^2**
1	Устойчивого пламенного горения не наблюдалось		
2		Устойчивого пламенного горения не наблюдалось	
3			Устойчивого пламенного горения не наблюдалось
4			Устойчивого пламенного горения не наблюдалось
5			Устойчивого пламенного горения не наблюдалось

Условия проведения испытаний:

Наименование условий испытания	Значение показателей
температура воздуха, °С,	16
атмосферное давление, кПа	101,9
относительная влажность, %	56
дата проведения	21.11.2016 г.

Система сертификации
в области пожарной безопасности
Испытательная лаборатория
ООО «ПожСтандарт»
Регистрационный индекс НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР
Лист 7 Листов 11 Подпись

ЧАСТИЧНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ И ПЕРЕПЕЧАТКА НАСТОЯЩЕГО ПРОТОКОЛА БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ С ИЛ ООО «ПожСтандарт» ЗАПРЕЩАЕТСЯ

7.3 Результаты экспериментального определения коэффициента дымообразования образца материала представлены в таблице 4

Таблица 4

Режим испыта-ния	Номер образца	Масса образца*, г	Светопропускание		Коэффициент дымообразования, $м^2/кг$
			начальное %	конечное %	
Тление	1	45,43	100	Более 90	Менее 50
	2	45,19	100	Более 90	Менее 50
	3	45,26	100	Более 90	Менее 50
	4	45,57	100	Более 90	Менее 50
	5	45,31	100	Более 90	Менее 50
Среднее значение в режиме тления Dm ср =				Менее 50	$м^2/кг$
Горение	1	45,91	100	Более 90	Менее 50
	2	45,88	100	Более 90	Менее 50
	3	45,56	100	Более 90	Менее 50
	4	45,43	100	Более 90	Менее 50
	5	45,16	100	Более 90	Менее 50
Среднее значение в режиме горения Dm ср =				Менее 50	$м^2/кг$

*масса образца без учета лодочки из нержавеющей стали

Условия проведения испытаний:

Наименование условий испытания	Значение показателей
температура воздуха, °С,	17
атмосферное давление, кПа	101,9
относительная влажность, %	57
дата проведения	22.11.2016 г.

Система сертификации в области пожарной безопасности Испытательная лаборатория ООО «ПожСтандарт» Регистрационный индекс НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ Лист 6 Листов 11 Подпись

ЧАСТИЧНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ И ПЕРЕПЕЧАТКА НАСТОЯЩЕГО ПРОТОКОЛА БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ С ИЛ ООО «ПожСтандарт» ЗАПРЕЩАЕТСЯ

7.4 Результаты экспериментального определения показателя токсичности продуктов горения образцов материала представлены в таблице 5

Таблица 5

№ п/п	Температура испытаний, °С	Время разложения, мин.	Потеря массы, %	Концентрации, % об.			Показатель токсичности Hcl_{50}, г/м^3
				CO	CO_2	O_2	
1	700	15	0,6	0,01	0,03	20,71	Более 120
2	700	16	0,8	0,02	0,04	20,65	
3	700	18	0,9	0,02	0,03	20,60	
4	700	17	1,0	0,01	0,04	20,75	

Условия проведения испытаний:

Наименование условий испытания	Значение показателей
температура воздуха, °С,	16
атмосферное давление, кПа	101,9
относительная влажность, %	56
дата проведения	21.11.2016 г.

Система сертификации в области пожарной безопасности
Испытательная лаборатория
ООО «ПожСтандарт»
Регистрационный индекс НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.013/3
Лист 9 Листов 11 Подпись

ЧАСТИЧНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ И ПЕРЕПЕЧАТКА НАСТОЯЩЕГО ПРОТОКОЛА БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ С ИЛ ООО «ПожСтандарт» ЗАПРЕЩАЕТСЯ

По результатам испытаний установлено, что образцы профиля прессованного из алюминиевых сплавов с полимерно-порошковым покрытием толщиной 60 мкм, для светопрозрачных ограждающих конструкций, серий МП-45, с габаритными размерами сечения профиля (240х55)мм, выпускаемого по ГОСТ 22233-2001 «Профили прессованные из алюминиевых сплавов для светопрозрачных ограждающих конструкций. Технические условия» с изм. № 1, код ОКП 52 7522, относятся к материалам **группы горючести Г1 (слабогорючие)** согласно ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть», **группы воспламеняемости В1 (трудновоспламеняемые)** согласно ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Методы испытания на воспламеняемость».

Образцы профиля прессованного из алюминиевых сплавов с полимерно-порошковым покрытием толщиной 60 мкм, для светопрозрачных ограждающих конструкций, серий МП-45, с габаритными размерами сечения профиля (240х55)мм, выпускаемого по ГОСТ 22233-2001 «Профили прессованные из алюминиевых сплавов для светопрозрачных ограждающих конструкций. Технические условия» с изм. № 1, код ОКП 52 7522, относятся к материалам **с малой дымообразующей способностью** и **малоопасным** по показателю токсичности продуктов горения согласно ГОСТ 12.1.044-89 «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» (п.п. 4.18 и 4.20, соответственно).

Испытания проводил
инженер-испытатель _____ **А.А. Корнилов**
подпись инициалы, фамилия

Система сертификации
в области пожарной безопасности
Испытательная лаборатория
ООО «ПожСтандарт»
Регистрационный индекс НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.013/3
Лист 10 Листов 14 Подпись

ЧАСТИЧНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ И ПЕРЕПЕЧАТКА НАСТОЯЩЕГО ПРОТОКОЛА БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ С ИЛ ООО «ПожСтандарт» ЗАПРЕЩАЕТСЯ

8. Дополнительная информация

Полученные результаты, содержащиеся в протоколе (отчете), относятся только к конкретно испытанному(ым) образцу(ам) и не отражают качество партии продукции, из которой взят(ы) данный(ые) образцы, а так же качество всей выпускаемой продукции этого вида.

Если специально не оговорено, настоящий протокол (отчет) предназначен только для использования Заказчиком.

Страницы с изложением результатов испытаний не могут быть использованы отдельно без полного протокола (отчета) об испытаниях.

Срок действия протокола (отчета) об испытаниях три года.

Использование протокола (отчета) об испытаниях в целях сертификации, после прекращения действия сертификата возможно только с письменного разрешения ООО «ПожСтандарт».

Информация, содержащаяся в протоколе (отчете) об испытаниях, не может быть использована в целях рекламы среди общественности или каким-либо другим путем без письменного разрешения ООО «ПожСтандарт».

Испытанные образцы, не разрушенные в процессе испытаний, и не использованные остатки образцов, за исключением контрольного могут быть забраны заявителем в течение 30 дней с момента выдачи отчета, после чего испытательная лаборатория не несет ответственности за их сохранность.

Контрольный образец объекта испытаний передается на ответственное хранение заказчику до истечения срока действия протокола (отчета).

Идентификация материала может проводиться по описанию образцов в протоколе (отчете), а также по сопоставлению с контрольными образцами и сравнительному испытанию рассматриваемого материала.

Ответственность за достоверность предоставленных на испытания образцов и соответствие их технической документации несет заказчик.

Протокол (отчет) об испытаниях составлен с учетом руководства по качеству ИЛ ООО «ПожСтандарт».

Система сертификации
в области пожарной безопасности
Испытательная лаборатория
ООО «ПожСтандарт»
Регистрационный индекс НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР
Лист 11 Листов 14 Подпись

ЧАСТИЧНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ И ПЕРЕПЕЧАТКА НАСТОЯЩЕГО ПРОТОКОЛА БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ С ИЛ ООО «ПожСтандарт» ЗАПРЕЩАЕТСЯ

9. Данные об испытательной лаборатории:

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПожСтандарт»
(ИЛ ООО «ПожСтандарт»)
Аккредитована НСОПБ в Системе добровольной сертификации в области пожарной безопасности в Российской Федерации на техническую компетентность и независимость.
Регистрационный индекс НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.013/3 срок действия аттестата аккредитации от 18.12.2014 г., действителен до 17.12.2017 г.

10. Адрес и место проведения испытаний:

Фактический адрес: 142201, Московская область, г. Серпухов, ул. Пролетарская, 78; 142211, Московская область, г. Серпухов, ул. Оборонная, д. 2.
Телефон: (499) 730-69-81, (495) 641-51-90.
Факс: (499) 730-69-81.
E-mail: lab@pojstandart.ru

Система сертификации в области пожарной безопасности
Испытательная лаборатория ООО «ПожСтандарт»
Регистрационный индекс НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.013/3
Лист 12 Листов 14 Подпись

ЧАСТИЧНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ И ПЕРЕПЕЧАТКА НАСТОЯЩЕГО ПРОТОКОЛА БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ С ИЛ ООО «ПожСтандарт» ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Приложение:

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО «ПожСтандарт»
115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 21, стр. 1, оф. 302.
Тел. 84997306981, факс 84956415190.

АКТ ОТБОРА ОБРАЗЦОВ № 235ДС/11-2016
для проведения сертификационных испытаний
от 11.11.2016 г.

на соответствие требованиям *НПБ 244-97 «Материалы строительные. Декоративно-отделочные и облицовочные материалы. Материалы для покрытия полов. Кровельные, гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы. Показатели пожарной опасности». ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть, раздел 7, метод II. ГОСТ 30402-96 Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость, п. 9. ГОСТ 12.1.044-89 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, п. 4.18. ГОСТ 12.1.044-89 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, п. 4.20.*
обозначение нормативных документов (ГОСТы, НПБ и др.)

на *Акционерное общество «ТАТПРОФ» (АО «ТАТПРОФ»). Адрес: 423802, Россия, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Профильная, д. 53. ОГРН: 1021602012574. Телефон 88552778858, факс 88552778858.*
наименование предприятия и адрес места отбора образцов

Экспертом *И.Э. Ивановой* в присутствии *Генерального директора Рачкова Сергея Геннадьевича* и Миндубаева Ильшата Рафаэлевича
должность, инициалы, фамилия лица, уполномоченного на отбор образцов

отобраны образцы продукции по *ГОСТ 22233-2001 «Профили прессованные из алюминиевых сплавов для светопрозрачных ограждающих конструкций. Технические условия» с изм. № 1.*
НД (технические условия, ТД изготовителя и т. п.)

принятой службой качества

Отобранные образцы по конструкции, составу и технологии изготовления идентичны продукции, поставляемой потребителю.

№ п/п	Наименование продукции	Ед. изм.	№ партии	Размер партии (кол-во)	Дата изгот.	Количество (масса) отобранных образцов	
						для испытаний	контрольных
1.	*Профиль прессованный из алюминиевых сплавов с полимерно-порошковым покрытием толщиной 60 мкм, для светопрозрачных ограждающих конструкций, серии МП-45, с габаритными размерами сечения профиля (240х55)мм.*	п.м.	781	1000	Октябрь, 2016	17	1

Отбор образцов производится в соответствии с решением по заявке № *235ДС/11-2016 от 09.11.2016 г.*

Отобранные образцы упаковываются в тару изготовителя
вид упаковки

маркируются этикеткой завода изготовителя
вид маркировки

комплектуются документацией производства *ГОСТ 22233-2001 «Профили прессованные из алюминиевых сплавов для светопрозрачных ограждающих конструкций. Технические условия» с изм. № 1.*
паспорт качества, ТУ, ГОСТ, технические характеристики

и передаются в ОС в соответствии с условиями Договора (контракта) №

Условия хранения складские

Система сертификации в области пожарной безопасности
Испытательная лаборатория ООО «ПожСтандарт»
Регистрационный индекс RA.RU.10ЖБ10 ИЛ
Лист 13 Листов 14 Подпись

ЧАСТИЧНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ И ПЕРЕПЕЧАТКА НАСТОЯЩЕГО ПРОТОКОЛА БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ С ИЛ ООО «ПожСтандарт» ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Испытанные образцы подлежат утилизации

Контрольные образцы подлежат ответственному хранению у изготовителя

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

1. Наименование продукции, тип (марка) и т.п.:
Профиль прессованный из алюминиевых сплавов с полимерно-порошковым покрытием толщиной 60 мкм, для светопрозрачных ограждающих конструкций, серий МП-45, с габаритными размерами сечения профиля (240х55)мм.

2. Наименование страны-изготовителя: *Россия*

3. Наименование фирмы-изготовителя, юридический (фактический) адрес:

Акционерное общество «ТАТПРОФ» (АО «ТАТПРОФ»). Адрес: 423802, Россия, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Профильная, д. 53. ОРГН: 1021602012574. Телефон 88552778858, факс 88552778858.

4. Код ОКП 52 7522, Код ТН ВЭД России -

Дополнительная информация (при необходимости)

ВЫВОДЫ
Отобранные образцы идентифицированы с выпускаемой продукцией и технической документацией изготовителя.

ОЗНАКОМЛЕН

подпись

Генеральный директор Рачков Сергей Геннадьевич

должность представителя заявителя

М.П.

Подписи участников отбора

подпись

Эксперт Н.Э. Иванова

Миндубаев И.Р.

подпись материально-ответственного лица, принявшего образцы на ответственное хранение

Система сертификации в области пожарной безопасности
Испытательная лаборатория ООО «ПожСтандарт»
Регистрационный индекс НСОПБ.ЮАБО.RU.ИЛ.[illegible]
Лист 14 Листов 14 Подпись

ЧАСТИЧНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ И ПЕРЕПЕЧАТКА НАСТОЯЩЕГО ПРОТОКОЛА БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ С ИЛ ООО «ПожСтандарт» ЗАПРЕЩАЕТСЯ